

# АГЛОРУДА СОСНОВСКОГО РУДНИКА

класс крупности 0-10 мм.

Химический состав, %									
Fe <sub>общ.</sub>	FeO	SiO <sub>2</sub>	CaO	MgO	MnO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	S	P	Ппп
50,2	20,4	13,1	6,2	1,7	0,2	3,7	1,2	0,04	0,8

Горный инженер



А.Ф. Крохалев